

## Westfalia GFK-Dächer mit Gelcoat Oberfläche Grundreinigung und Konservierung

Bestell-Nr. 900 001 583 974 Schleifpaste

Bestell-Nr. 900 001 583 991 Versiegelungswachs (YC Boat Wax)

### Dachschale pflegen/ konservieren

Optisch intakte und farblich unveränderte Dach-Oberflächen können Sie wie nachfolgend beschrieben behandeln.

- Dachflächen sorgfältig reinigen (waschen).
- Tragen Sie das Wachs (YC Boat Wax) mit einem weichen Tuch in kreisenden Bewegungen auf eine Fläche von 0,5 m<sup>2</sup> auf.
- Polieren Sie einige Minuten später das Wachs mit der Hand heraus.

Verwenden Sie dazu ausschließlich saubere, weiche Tücher. Wechseln Sie das Tuch, wenn es sich mit Wachs zugesezt hat.

Wichtig ist, dass Sie keine dicke Wachsschicht erzeugen, sondern vielmehr einen Hochglanz in die Fläche polieren.

- Verfahren Sie so mit der ganzen Dachfläche. Ein zweiter Auftrag sollte nach ca. 2 Stunden erfolgen.

#### Hinweis:

Das Wachs sorgt für eine optimale Versiegelung der Oberfläche. Der im Wachs enthaltene UV-Filter sorgt für eine stabile Farbgebung des Daches. Dieser UV-Filter verleiht dem Gelcoat, also der Farbschicht der Dachschale, ein gleichbleibendes Aussehen.

### Pflegeintervalle

Um den Glanz und die Farbe des Daches zu erhalten, müssen Sie das Dach wenigstens einmal im Jahr auf diese Weise behandeln.

Da Ihr Fahrzeug aber sicherlich ganzjährig genutzt wird, ist es ratsam diese Pflege zweimal, oder je nach Beanspruchung (Parken unter Bäumen, Insektenrückstände, Vogelkot usw.) häufiger durchzuführen.

### Stumpfe, ausgeblichene Dachschale auffrischen

Wenn die Dachschale Ihres Fahrzeugs durch Umwelteinflüsse stumpf und die Farbe verblasst sein sollte, können Sie das Dach wie nachfolgend beschrieben auffrischen.

#### Dachschale vorbereiten

- Dachflächen sorgfältig reinigen (waschen).
- Tragen Sie die Schleifpaste mit einem weichen Tuch in kreisenden Bewegungen auf eine Fläche von 0,5 m<sup>2</sup> auf und polieren diesen Bereich durch kreisende Bewegungen auf Hochglanz. Verfahren Sie so mit der ganzen Dachfläche.

#### Hinweis:

Durch die Anwendung der Schleifpaste werden wenige µm von dem Material an der Oberfläche abgetragen. Die ursprüngliche Farbe kommt wieder zum Vorschein.

- Nach erfolgter Behandlung mit der Schleifpaste ist eine Versiegelung mit dem Wachs (YC Boat Wax) notwendig.
- Tragen Sie das Wachs mit einem weichen Tuch in kreisenden Bewegungen auf eine Fläche von 0,5 m<sup>2</sup> auf.
- Polieren Sie nach einigen Minuten Einwirkzeit das Wachs ohne Druck von Hand heraus.

Verwenden Sie dazu ausschließlich saubere, weiche Tücher. Wechseln Sie das Tuch, wenn es sich mit Wachs zugesezt hat.

Wichtig ist, dass Sie keine dicke Wachsschicht erzeugen, sondern vielmehr einen Hochglanz in die Fläche polieren.

- Verfahren Sie so mit der ganzen Dachfläche. Ein zweiter Auftrag sollte nach ca. 2 Stunden erfolgen.

#### Hinweis:

Da bei Anwendung der Schleifpaste immer ein wenig Material von der Oberfläche abgetragen wird, sollte der Einsatz der Schleifpaste nicht zu häufig vorgenommen werden.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.